



# Isonit™

## Produktbeskrivning:



Isonit™ ytbeläggning för tak är baserad på en 100 % ren akrylatformel – med 197 % varande flexibilitet! Isonit™ är vattenavstötande, men även diffusion-söppen och släpper ut vatten och fukt från materialet för optimerat skydd mot väder och vind. Isonit™ är enkel att applicera, snabbtorkande och UV-resistent.

## Användning:



Innan Isonit™ ytbeläggning för tak används, rengör med ISO A-clean för bättre hållbarhet. Applicera med pensel, målarroller eller spray. När Isonit™ appliceras, kontrollera att ytan är ren och torr. Vädring måste vara stadig – uppmärksamma tecken på regn! Solsken är inget problem. Isonit™ ska blandas med 10-20 % vatten vid första appliceringen. Efter 1-6 timmar kan du applicera Isonit™ en andra gång.

## Teknisk data:



**Appliceringssätt:** Måla, rolla eller spraya. **Färg:** Svart, antracitgrå, mörkbrun, tegelröd, vinröd – och 25 andra färger!  
**Spädes:** Med vatten (10 %). **Temperatur vid applicering:** Min. 5 °C / max 30 °C. **Täckning:** På absorberande material ca 4-10 m<sup>2</sup> per liter. **Glans:** 50, 20 eller 12. **Volymtorrhalt:** Cirka 50 w/w %. **Torktid:** Cirka 1 timme i 20 °C.  
**Rengöring:** Redskap i vatten. **Förvaring:** Torrt, frostfritt och utom räckhåll för barn.

## Certifiering

Hur vi uppfyller och överträffar standarden

**Fästförmåga i enlighet med DIN EN ISO 4624**  
– bedömd som mycket bra

**Förlängningsförmåga / draghållfasthet i enlighet med DIN 53 504**  
– bedömd som höglastisk, 197 %

**Genomsläpplighet vattenånga i enlighet med DIN EN ISO 7783-2**  
– bedömd som mycket bra

**Genomsläpplighet vatten i enlighet med DIN EN ISO 1062-3**  
– bedömd som bra

**Tättningsförmåga vid kort utomhusexponering i enlighet med DIN EN ISO 4892-3, DIN 53 166 och DIN EN ISO 2810 – Ingen förändring i hållbarhet och obetydliga förändringar i glans och färg.**  
– bedömd som mycket bra

**Motståndskraft mot bitar av glödande kol, gnistor och strålvärme i enlighet med DIN 4102 Part 7**  
– bedömd som ok

### Iso Paint Nordic A/S

Tvaervej 8  
6640 Lunderskov  
Denmark

Tlf +45 7633 3114  
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.dk  
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC A/S